

Sadolin Powder Filler

Gipsspartel



Produktbeskrivelse:

Sadolin Powder Filler er en hurtighærdende gipspulverspartel. Anvendes til spartling og reparation af huller, revner og ujævnheder i puds, beton, letbeton, gipsplader, mv. Kun til indendørs brug.

Behandling:

Underlaget skal være fast, tørt og rent.

Blandingsforhold:

Sadolin Powder Filler blandes i forholdet: 2 dele pulver med 1 del koldt vand. Eller 5 kg Sadolin Powder Filler (Hele spanden) blandes med 2 liter koldt vand.

Blandingen omrøres til konsistensen er ensartet og klumpfri. Lad herefter massen hvile i 3 min. Omrør massen igen i 30 sekunder inden påføring.

Sadolin Powder Filler har en forarbejdnings tid på 35 min.

Anvend øjenværn og åndedrætsværn ved slibning af spartlede overflader. Undlad at spartle når temperaturen er under +5 °C.

Sikkerhed og Miljø:

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest muligt materiale fra anvendt værktøj inden rengøring. Tom emballage og rester af produktet afleveres til den lokale modtageordning.

Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af materiale ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.sadolin.dk



TEKNISKE DATA:

Type: Gipspulver
Anvendelse: Inde
Tørretid v. 23°C/50% RF.: 3 timer - Afhænger af lagtykkelsen
Luft/Underlag temp: Min +5°C. - Max +25°C i luft og underlag
Luftfugtighed: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Påføring: Stålspartel
Fortynding: Vand. Se blandingsforhold
Emballage: 5 kg
Rengøring af værktøj: Straks efter brug i lunkent vand
Opbevaring: Opbevares køligt og tørt i tæt tillukket original emballage.

Rev: Juli 2022

AkzoNobel

Akzo Nobel Deco A/S, tlf. 32 69 80 00

Oplysninger og data i dette datablad er baseret på vores nuværende viden og på gældende lovgivning. Enhver brug af produktet til andet formål end det der er angivet i det tekniske datablad sker på brugerens eget ansvar, medmindre der inden brugen er indhentet skriftlig bekræftelse fra os om produktets egnethed til det angivne formål. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Læs altid sikkerhedsdatablade og det tekniske datablad på www.sadolin.dk. Råd og udsagn om produktet givet fra os er ifølge vores viden korrekte, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller tilstanden af underlaget eller de mange faktorer der påvirker brug og påføring af produktet. Medmindre andet er skriftligt oplyst fra vores side, påtager vi os derfor intet ansvar for produktets ydeevne eller for tab eller skade forårsaget af brug af produktet. Alle produkter udbudt/leveret og teknisk rådgivning er genstand for vores almindelige salgsvilkår og -betingelser. Der tages forbehold for ændringer i dette datablad, som følge af ny viden og vores politik om løbende udvikling. Det er brugerens ansvar at kontrollere at dette datablad er det senest udsendte før produktet anvendes. AkzoNobel, Sadolin og the Flourish er varemærker tilhørende The AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009.