

Sadolin Rullespartel

Til Vægge og Lofter



Produktbeskrivelse:

Sadolin Rullespartel er en højtfillende medium grov allround spartelmasse til spartling af indendørs vægge og lofter i tørre rum, som puds, beton, porebeton, gipskartonplader, træfiber- og spånplade m.m. Sadolin Rullespartel kan anvendes til spartling og armering af gipspladesamlinger med ilægning af papirfugebånd. Sadolin Rullespartel er velegnet som underlag for glasvæv, tapet og lignende vægbeklædninger.

Ved fuldspartling af vægge anbefales en total lagtykkelse på max. 3 mm. Fyldeevnen for enkelte mindre huller og ujævnheder er højere, op til 5 mm.

Behandling:

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt bæredygtigt til spartling. Ubehandlede mineralske underlag, der er kraftigt sugende, grundes først med Sadolin Grunder - Puds og Beton.

Tidligere malede flader afrenses for løstsiddende malinglag. Tilsmudsede flader vaskes med Sadolin Cleaner. Blanke og hårde flader matslibes til ensartet ruhed. Dårligt bundne underlag som limfarve/kalk nedvaskes med Sadolin Cleaner til bunden er ren, fast og smittefri.

Større huller, revner og ujævnheder udfyldes først med fx Sadolin Gipspartel.

Påføring:

Det anbefales at bruge en langluvet malerulle på teleskopskaft i passende længde til påføringen. Påfør rullespartlen på vægfladen i baner af ca. 0,5 - 1 meters bredde ad gangen. Påfør et fyldigt jævnt lag og glat herefter spartelmassen efter med en bred stålspartel. Der påføres normalt 2 gange.

Påfør først 2 lag når 1 lag er gennemført. Gentag om nødvendigt behandlingen indtil overfladen er helt jævn og glat.

Spartlede flader slibes om nødvendigt og afstøves inden videre behandling. OBS: Ved slibning anvendes øjenværn og åndedrætsværn.

Spartlede flader grundes med Sadolin Grunder - Puds og Beton inden opsætning af glasfilt, glasvæv, tapet og lignende vægbeklædninger.

Anvend ikke produktet ved lave temperaturer under 5°C.

Anvend tætsluttende beskyttelsesbriller og støvfiltermaske ved slibning af spartlede overflader. For mere information, se Sikkerhedsdatablad på www.sadolin.dk

Sikkerhed og Miljø:

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest muligt materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning.

Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.sadolin.dk



TEKNISKE DATA:

Type: Sandspartel, mediumgrov

Anvendelse: Inde

Rækkeevne: Ca. 1-2 m²/liter. - Afhænger af underlagets struktur, sugsevne og påføringsmetode

Tørretid v. 23°C/50% RF.: Ca. 4 timer pr. mm. - Afhænger af påført lagtykkelse, temperatur og luftfugtighed

Genbehandling v. 23°C/50% RF:

Overmalbar v. 23°C/50% RF:

Luft/Underlag temp: Min +5°C - Max +25°C

Luftfugtighed: 40-80% RF (65% RF optimalt)

Påføring: Håndspartling

Kornfinhed: Max. 0,16 mm

Vægtfylde: 1,0 kg/liter

Fortynding: Vand. Max 5%.

Farver/Baser: Grå

Emballage: 10 L

Rengøring af værktøj: Vand og sæbe

Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt tillukket original emballage.

MAL kode (1993): 00-1

Miljømærkning: Svanen, Licens Nr. 3097 0017

CE Mærkning: Opfylder krav i henhold til standarder: 3A- EN 13963/EN 15824

Rev: Okt. 2022

AkzoNobel

Akzo Nobel Deco A/S, tlf. 32 69 80 00

Oplysninger og data i dette datablad er baseret på vores nuværende viden og på gældende lovgivning. Enhver brug af produktet til andet formål end det der er angivet i det tekniske datablad sker på brugerens eget ansvar, medmindre der inden brugen er indhentet skriftlig bekræftelse fra os om produktets egnethed til det angivne formål. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Læs altid sikkerhedsdatablade og det tekniske datablad på www.sadolin.dk. Råd og udsagn om produktet givet fra os er ifølge vores viden korrekte, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller tilstanden af underlaget eller de mange faktorer der påvirker brug og påføring af produktet. Medmindre andet er skriftligt oplyst fra vores side, påtager vi os derfor intet ansvar for produktets ydeevne eller for tab eller skade forårsaget af brug af produktet. Alle produkter udbudt/leveret og teknisk rådgivning er genstand for vores almindelige salgsvilkår og -betingelser. Der tages forbehold for ændringer i dette datablad, som følge af ny viden og vores politik om løbende udvikling. Det er brugerens ansvar at kontrollere at dette datablad er det senest udsendte før produktet anvendes. AkzoNobel, Sadolin og the Flourish er varemærker tilhørende The AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009.