

Sadolin Facade Ekstra

Til puds og beton

Nanotech



Produktbeskrivelse:

Sadolin Facademaling Ekstra er en helmat, diffusionsåben og vejrbestandig facademaling til facader af puds, beton, letbeton. Sadolin Facademaling Ekstra er selvrensende og har særdeles gode vand- og smudsafvisende egenskaber, hvilket indebærer at smuds og begroinger vaskes bort af regnen.

Desuden har produktet en høj kulør- og glans bestandighed.

Behandling:

Underlaget skal være fast og rent, fri for støv, smuds, fedtstoffer, olie og lignende urenheder, samt være gennemført (med ensartet hvidtør overflade). Tilsudsede overflader vaskes med Sadolin Grundrens, følg doseringvejledningen, og vask efter med rent vand. Begroinger som alger, mos og skimmel behandles med egnet algebekæmpelsesmiddel og afrenses fra overfladen. Al løstsiddende materiale afrenses til underlaget er fast og rent. Ujævnheder, huller og revner spartles med egnet cementspartelmasse eller mørtel.

Grundning

Nyt eller ubehandlet puds, beton og murreparationer grundes først med Sadolin Grunder - Puds og Beton. Eventuelle murreparationer pletmales herefter med Sadolin Facade Ekstra, fortyndet 10 % med vand, inden færdigmaling.

Færdigmaling

Nyt eller ubehandlet puds, beton: Sadolin Facade Ekstra påføres normalt 2 gange

Ommaling/Tidligere malet: Sadolin Facade Ekstra påføres normalt 2 gange.

Øvrige informationer:

Omrør malingen grundigt før og under brug. Undlad at male ved temperaturer under +5 °C eller ved høj luftfugtighed (>80%). Påfør ikke produktet på opvarmede flader eller i direkte solskin eller ved udsigt til nedbør og dugdannelse indenfor 2 timer efter påføring.

Sikkerhed og Miljø:

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest muligt materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning.

Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.sadolin.dk.



TEKNISKE DATA:

Type: Modifieret Silica/akryl copolymer

Anvendelse: Ude

Glans: 3 - helmat

Rækkeevne: Nymaling 4-6 m²/liter. Ommaling 6-8 m²/liter. - Afhænger af underlagets struktur, sugsevne og påføringsmetode

Tørretid v. 23°C/50% RF.: 6 timer

Genbehandling v. 23°C/50% RF: Efter 12 timer

Luft/Underlag temp: Min +5°C - Max +25°C

Luftfugtighed: 40-80% RF (65% RF optimalt)

Påføring: Pensel, rulle

Fortynding: Vand. Max. 10 %

Rengøring af værktøj: Vand og sæbe

Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt tillukket original emballage.

MAL kode (1993): 00-3

VOC indhold: EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/c): 40 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 15 g/l VOC

Rev: Oktober 2022

AkzoNobel

Akzo Nobel Deco A/S, tlf. 32 69 80 00

Oplysninger og data i dette datablad er baseret på vores nuværende viden og på gældende lovgivning. Enhver brug af produktet til andet formål end det der er angivet i det tekniske datablad sker på brugerens eget ansvar, medmindre der inden brugen er indhentet skriftlig bekræftelse fra os om produktets egnethed til det angivne formål. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Læs altid sikkerhedsdatablade og det tekniske datablad på www.sadolin.dk. Råd og udsagn om produktet givet fra os er ifølge vores viden korrekte, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller tilstanden af underlaget eller de mange faktorer der påvirker brug og påføring af produktet. Medmindre andet er skriftligt oplyst fra vores side, påtager vi os derfor intet ansvar for produktets ydeevne eller for tab eller skade forårsaget af brug af produktet. Alle produkter udbudt/leveret og teknisk rådgivning er genstand for vores almindelige salgsvilkår og -betingelser. Der tages forbehold for ændringer i dette datablad, som følge af ny viden og vores politik om løbende udvikling. Det er brugerens ansvar at kontrollere at dette datablad er det senest udsendte før produktet anvendes. AkzoNobel, Sadolin og the Flourish er varemærker tilhørende The AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009.