

Sadolin Grunder Træ



Produktbeskrivelse:

Sadolin Grunder Træ er en vandfortyndbar, hurtigtørrende grundmaling til maling af indendørs træværk. Den gode vedhæftning gør at Sadolin Grunder Træ også kan anvendes til grundmaling af vanskelige underlag som laminat, keramiske overflader, hård PVC, lakeret træ, m.m.

Behandling:

Produktet omrøres grundigt før og under brug.

Overfladen skal være ren, tør og smittefri inden grundmaling.

Sadolin Grunder Træ påføres fyldigt for at opnå god sammenflydning. For bedste resultat påføres med syntetisk pensel, kortluvet malarulle eller med sprøjte. Ved sprøjtning fortyndes produktet med max. 10 % vand. På sugende underlag bør Sadolin Grunder Træ fortyndes med 10% vand.

Træ, ubehandlet:

Træet skal være tørt. Støv og snavs fjernes. Knaster og harpiksholdige områder affedtes med cellulosefortynder og plettes evt. med Sadolin Knastlak for at hindre gennemslag.

Sadolin Grunder Træ påføres herefter 1-2 gange til der er opnået fuld dækning. Der mellemslibes mellem lagene med slibepapir korn 120-150. Herefter færdigmales 2 gange med Sadolin Træ og Metal eller Sadolin Træ og Metal V Super.

Træ, tidligere behandlet:

Løs og dårligt hæftende maling/lak afrenses. Fastsiddende maling rengøres med Sadolin Grundrens og matslibes og slibestøv fjernes. Sadolin Grunder Træ påføres 1-2 gange. Der mellemslibes mellem lagene med slibepapir korn 120-150. Herefter færdigmales 2 gange med Sadolin Træ og Metal eller Sadolin Træ og Metal V Super.

Hårde og blanke overflader:

Laminat, keramiske overflader, hård PVC, lakeret træ, m.m.: Overflader rengøres først omhyggeligt med med Sadolin Grundrens. Kalkrester på keramiske overflader, fjernes herefter med kalkfjerner til overfladen er ren. Alle blanke og hårde overflader skal matslibes med slibepapir korn 100-150. Der må efter matslibning ikke forekomme blanke steder på overfladen.

Sadolin Grunder Træ påføres 1-2 gange til der er opnået fuld dækning. Der mellemslibes mellem lagene med slibepapir korn 120-150. Herefter færdigmales 2 gange med Sadolin Træ og Metal eller Sadolin Træ og Metal V Super.

Sikkerhed og Miljø:

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest muligt materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning.

Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.sadolin.dk.



TEKNISKE DATA:

Type: Akryl

Anvendelse: Inde

Rækkeevne: 5-8 m²/liter. - Afhænger af underlagets struktur, sugsevne og påføringsmetode

Tørretid v. 23°C/50% RF.: 1 time. / Slibetør efter 16 timer.

Overmalbar v. 23°C/50% RF: Efter 2 timer

Luft/Underlag temp: Min +5°C - Max +25°C

Luftfugtighed: 40-80% RF (65% RF optimalt)

Påføring: Pensel, Rulle, Sprøjte

Fortynding: Vand. Max. 10%

Farver/Baser: Hvid

Emballage: 0,5-, 1-, 2,5 L

Rengøring af værktøj: Vand og sæbe

Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt tillukket original emballage.

MAL kode (1993): 00-1

Miljømærkning: Miljømærkning: Svanen, Licens Nr. 3096 0003, EU Blomsten, Licens Nr. SE/044/001

VOC Indhold: EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/i): 30 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 25 g/l VOC

Rev: Oktober 2022

Akzo Nobel Deco A/S, tlf. 32 69 80 00

Oplysninger og data i dette datablad er baseret på vores nuværende viden og på gældende lovgivning. Enhver brug af produktet til andet formål end det der er angivet i det tekniske datablad sker på brugerens eget ansvar, medmindre der inden brugen er indhentet skriftlig bekræftelse fra os om produktets egnethed til det angivne formål. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Læs altid sikkerhedsdatablade og det tekniske datablad på www.sadolin.dk. Råd og udsagn om produktet givet fra os er ifølge vores viden korrekte, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller tilstanden af underlaget eller de mange faktorer der påvirker brug og påføring af produktet. Medmindre andet er skriftligt oplyst fra vores side, påtager vi os derfor intet ansvar for produktets ydeevne eller for tab eller skade forårsaget af brug af produktet. Alle produkter udbudt/leveret og teknisk rådgivning er genstand for vores almindelige salgsvilkår og -betingelser. Der tages forbehold for ændringer i dette datablad, som følge af ny viden og vores politik om løbende udvikling. Det er brugerens ansvar at kontrollere at dette datablad er det senest udsendte før produktet anvendes. AkzoNobel, Sadolin og the Flourish er varemærker tilhørende The AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009.