

# Sadolin Sandspartel Vådtrum

Til Vægge og Lofter



## Produktbeskrivelse:

Sadolin Sandspartel Vådtrum er en højtfyldende spartelmasse til spartling af puds, beton og byggepladematerialer, samt til spartling og armering af vådrumsgipssamlinger med ilægning af papirfugeremse.

Ved fuldspartling af vægge anbefales en total lagtykkelse på max. 3 mm.

Fyldeevnen for enkelte mindre huller og ujævnheder er højere, op til 5 mm.



## Behandling:

Produktet er brugsklart fra emballagen.

Generelle krav til overfladen inden behandling:

Underlaget skal være rent, tørt og støvfrit, samt være fast og bæredygtigt for spartling.

Tidligere malede flader afrenses for løstsiddende malinglag. Tilsnudsede flader rengøres med Sadolin Cleaner. Blanke og hårde overflader skal matslibes for at opnå tilfredsstillende vedhæftning. Dårligt afbundne underlag som limfarve eller gammel kalkbund skal afrenses og vaskes til overfladen er ren, fast og smittefri.

Overflader der er kraftigt sugende grundes med Sadolin Grunder - Puds og Beton inden spartling.

Sadolin Sandspartel Vådtrum påføres med en bred stålspartel. Efter tørring slibes og afstøves overfladen grundigt inden videre behandling.

Anvend ikke produktet under +5 °C.

Anvend tætsluttende beskyttelsesbriller og støvfiltermaske ved slibning af spartlede overflader. For mere information, se Sikkerhedsdatablad på [www.sadolin.dk](http://www.sadolin.dk).

## Sikkerhed og Miljø:

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest muligt materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning.

Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på [www.sadolin.dk](http://www.sadolin.dk).



### TEKNISKE DATA:

Type: Sandspartel, Medium

Anvendelse: Inde

Rækkeevne: Ca. 1-2 m<sup>2</sup>/liter. - Afhænger af underlagets struktur, sugsevne og påføringsmetode

Tørretid v. 23°C/50% RF.: Ca. 4 timer pr. mm. -

Afhænger af påført lagtykkelse, temperatur og luftfugtighed

Luft/Underlag temp: Min +5°C - Max +25°C

Luftfugtighed: 40-80% RF (65% RF optimalt)

Påføring: Håndspartling

Kornfinhed: Max. 0,16 mm

Vægtfylde: 1,10 kg/liter

Fortynding: Vand. Max 5%.

Farver/Baser: Grå

Emballage: Tube 250 gram, 2,5 L, 10 L

Rengøring af værktøj: Vand og sæbe

Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt tillukket original emballage.

MAL kode (1993): 00-1

Miljømærkning: Svanen, Licens Nr. 3097 0017

CE Mærkning: Opfylder krav i henhold til standarder: 3A- EN 13963/EN 15824

Rev: Okt. 2022

**AkzoNobel**

Akzo Nobel Deco A/S, tlf. 32 69 80 00

Oplysninger og data i dette datablad er baseret på vores nuværende viden og på gældende lovgivning. Enhver brug af produktet til andet formål end det der er angivet i det tekniske datablad sker på brugerens eget ansvar, medmindre der inden brugen er indhentet skriftlig bekræftelse fra os om produktets egnethed til det angivne formål. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Læs altid sikkerhedsdatablade og det tekniske datablad på [www.sadolin.dk](http://www.sadolin.dk). Råd og udsagn om produktet givet fra os er ifølge vores viden korrekte, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller tilstanden af underlaget eller de mange faktorer der påvirker brug og påføring af produktet. Medmindre andet er skriftligt oplyst fra vores side, påtager vi os derfor intet ansvar for produktets ydeevne eller for tab eller skade forårsaget af brug af produktet. Alle produkter udbudt/leveret og teknisk rådgivning er genstand for vores almindelige salgsvilkår og -betingelser. Der tages forbehold for ændringer i dette datablad, som følge af ny viden og vores politik om løbende udvikling. Det er brugerens ansvar at kontrollere at dette datablad er det senest udsendte før produktet anvendes. AkzoNobel, Sadolin og the Flourish er varemærker tilhørende The AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009.