

Sadolin Silikatbinder

Til puds og beton



Produktbeskrivelse:

Sadolin Silikatbinder er en binder af høj kvalitet, som anvendes til grundning af mineralske facader af beton, puds, teglsten, fibercementplader.

Behandling:

Produktet omrøres grundigt før og under brug.

Underlaget skal være fast og rent, fri for støv, smuds, fedtstoffer, olie og lignende urenheder, samt være gennemtørt (med ensartet hvidtør overflade). Tilsmudsede overflader vaskes med Sadolin Grundrens, følg doseringsvejledningen, og vask efter med rent vand. Begroninger som alger, mos og skimmel behandles med egnet algebekæmpelsesmiddel og afrenses fra overfladen. Al løstsiddende materiale afrenses til underlaget er fast og rent. Ujævnheder, huller og revner spartles med egnet cementspartelmasse eller mørtel. Dårligt bundne eller smittende underlag afrenses grundigt til ren, fast og smittefri bund.

Grundning

Kraftigt sugende underlag grundes med Sadolin Silikat Binder, fortyndet med vand i forholdet 1:1.

Normalt sugende underlag behandles med Sadolin Silikatmaling blandet med Sadolin Silikatbinder i forholdet 2:1.

Færdigmaling

Sadolin Silikatmaling påføres normalt 2 gange, evt. fortyndet med 10% vand, første gang.

Påføring

OBS! Sadolin Silikatbinder bør påføres ved krydsstrygning og "vådt i vådt", uden ophold på overfladen. Påføringen må ikke afbrydes midt på en flade. Der bør afsluttes ved naturlige afgrænsninger på facaden, som ved f.eks. hushjørner, sokler, gesimser og lignende.

Øvrige informationer:

Omrør produktet grundigt før og under brug. Undlad at male ved temperaturer under +10 °C eller ved høj luftfugtighed (>80%). Påfør ikke produktet på opvarmede flader eller i direkte solskin eller ved udsigt til nedbør og dugdannelse indenfor 2 timer efter påføring.

Sikkerhed og Miljø:

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest muligt materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning.

Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.sadolin.dk.



TEKNISKE DATA:

Type: Kaliumsilikat

Anvendelse: Ude

Rækkeevne: 5-7 m²/liter. - Afhænger af underlagets struktur, sugsevne og påføringsmetode

Tørretid v. 23°C/50% RF.: 12 timer

Genbehandling v. 23°C/50% RF: Efter 12 timer

Overmalbar v. 23°C/50% RF:

Luft/Underlag temp: Min +10°C - Max +25°C

Luftfugtighed: 40-80% RF (65% RF optimalt)

Påføring: Pensel, rulle

Fortynding: Vand

Emballage: 5L, 10L

Rengøring af værktøj: Vand og sæbe

Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt tillukket original emballage.

Oktober 2022

AkzoNobel

Akzo Nobel Deco A/S, tlf. 32 69 80 00

Oplysninger og data i dette datablad er baseret på vores nuværende viden og på gældende lovgivning. Enhver brug af produktet til andet formål end det der er angivet i det tekniske datablad sker på brugerens eget ansvar, medmindre der inden brugen er indhentet skriftlig bekræftelse fra os om produktets egnethed til det angivne formål. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Læs altid sikkerhedsdatablade og det tekniske datablad på www.sadolin.dk. Råd og udsagn om produktet givet fra os er ifølge vores viden korrekte, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller tilstanden af underlaget eller de mange faktorer der påvirker brug og påføring af produktet. Medmindre andet er skriftligt oplyst fra vores side, påtager vi os derfor intet ansvar for produktets ydeevne eller for tab eller skade forårsaget af brug af produktet. Alle produkter udbudt/leveret og teknisk rådgivning er genstand for vores almindelige salgsvilkår og -betingelser. Der tages forbehold for ændringer i dette datablad, som følge af ny viden og vores politik om løbende udvikling. Det er brugerens ansvar at kontrollere at dette datablad er det senest udsendte før produktet anvendes. AkzoNobel, Sadolin og the Flourish er varemærker tilhørende The AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009.