

# Sadolin Sokkelmaling

Udendørs



## Produktbeskrivelse:

Sokkelmaling er en specielt udviklet maling til behandling af mursokler/fodmur. Den er nem at påføre og afgiver ingen generende fordampning af opløsningsmidler. Malingen giver en vejrmotstandsdygtig overflade, som lukker for indtrængning af vand (slagregn) og tillader vanddamp at slippe ud indefra (diffusionsåben).

## Behandling:

Underlaget skal være fast, rent, støvfrit, sammenhængende og fri for cementslam og løse sandkorn. Evt. begroning afrenses med Sadolin Husrens. Løs og dårligt hæftende maling afrenses. Tilsudsede overflader vaskes med Sadolin Grundrens, følg doseringvejledningen, og vask efter med rent vand. Blanke flader matslibes og aftørres.

Nye, ubehandlede flader:

Grundes med Sadolin Grunder - puds og beton.

Der færdigmales normalt 2 gange med Sokkelmaling.

Tidligere malede overflader:

Der færdigmales normalt 2 gange med Sokkelmaling.

Bemærkning:

Undlad at påføre produktet ved temperaturer under +5 °C eller ved høj relativ luftfugtighed (>80%). Påfør ikke produktet i direkte solskin eller ved udsigt til nedbør eller dugdannelse indenfor 2 timer efter påføring.

## Sikkerhed og Miljø:

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest muligt materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning.

Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på [www.sadolin.dk](http://www.sadolin.dk).



## TEKNISKE DATA:

Type: Akryl/alkyd

Anvendelse: Ude

Glans: 20 - halvmat

Rækkeevne: 4-5 m<sup>2</sup>/liter. - Afhænger af underlagets struktur, sugsevne og påføringsmetode

Tørretid v. 23°C/50% RF.: 2 timer

Genbehandling v. 23°C/50% RF: Efter 8 timer

Luft/Underlag temp: Min +5°C - Max +25°C

Luftfugtighed: 40-80% RF (65% RF optimalt)

Påføring: Pensel, rulle, sprøjte

Fortynding: Vand. Max. 10 %

Farver/Baser: Base White, Base Clear, Sort

Emballage: 2,5 L

Rengøring af værktøj: Vand og sæbe

Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt tillukket original emballage.

MAL kode (1993): 00-1

VOC Indhold: EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/c): 40 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 40 g/l VOC

Rev: Oktober 2022

**AkzoNobel**

Akzo Nobel Deco A/S, tlf. 32 69 80 00

Oplysninger og data i dette datablad er baseret på vores nuværende viden og på gældende lovgivning. Enhver brug af produktet til andet formål end det der er angivet i det tekniske datablad sker på brugerens eget ansvar, medmindre der inden brugen er indhentet skriftlig bekræftelse fra os om produktets egnethed til det angivne formål. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Læs altid sikkerhedsdatablade og det tekniske datablad på [www.sadolin.dk](http://www.sadolin.dk). Råd og udsagn om produktet givet fra os er ifølge vores viden korrekte, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller tilstanden af underlaget eller de mange faktorer der påvirker brug og påføring af produktet. Medmindre andet er skriftligt oplyst fra vores side, påtager vi os derfor intet ansvar for produktets ydeevne eller for tab eller skade forårsaget af brug af produktet. Alle produkter udbudt/leveret og teknisk rådgivning er genstand for vores almindelige salgsvilkår og -betingelser. Der tages forbehold for ændringer i dette datablad, som følge af ny viden og vores politik om løbende udvikling. Det er brugerens ansvar at kontrollere at dette datablad er det senest udsendte før produktet anvendes. AkzoNobel, Sadolin og the Flourish er varemærker tilhørende The AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009.