

# Sadolin Tagmaling

Udendørs



## Produktbeskrivelse:

Sadolin Tagmaling er en halvmat, diffusionsåben tagmaling, med en særdeles robust og vejrmodstandsdygtig overflade og lang holdbarhed i farve og glans.

Sadolin Tagmaling er specielt udviklet til maling af eternittage (fibercement), betontagsten, skifereternit og tegl (ikke glaserede), samt på tidligere malede overflader, malet med Sadolin Tagmaling.

## Behandling:

Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt, samt fri for begroninger som mos, alger m.m. Tagpladerne afrensnes grundigt for støv, snavs, forvitret materiale og evt. løstsiddende malinglag. Belægninger behandles med Sadolin Husrens og afrensnes. Afrensningen kan foregå ved skrabning og børstning (ikke stålborste), kombineret med skylning med rent vand.

Hele taget afvaskes med Sadolin Grundrens og efterskylles omhyggeligt med rent vand. Når taget er rengjort og tørt, prøv da at gnide kraftigt forskellige steder med en mørk klud. Forekommer der kraftig afsmitning, gentages afrensningen til overfladen er ren og smittefri.

## Grunding:

Ubehandlede plader og stærkt sugende flader grundes med Sadolin Grunder – Puds og beton.

## Færdigmaling:

Tagmaling påføres min. 2 gange til overfladen er dækkende og med ensartet glat overflade. Specielt kanter males omhyggeligt, evt. en gang før færdigmaling.

OBS! Undlad at påføre produktet ved temperaturer under +5 °C eller over 25 °C eller ved høj relativ luftfugtighed (>80%). Påfør ikke produktet på opvarmede flader eller i direkte solskin eller ved udsigt til nedbør eller dugdannelse indenfor 6 timer efter påføring.

## Sikkerhed og Miljø:

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest muligt materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning.

Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på [www.sadolin.dk](http://www.sadolin.dk).



## TEKNISKE DATA:

Type: Akryl/alkyd

Anvendelse: Ude

Glans: 20 - halvmat

Rækkeevne: 4-5 m<sup>2</sup>/liter. - Afhænger af underlagets struktur, sugsevne og påføringsmetode

Tørretid v. 23°C/50% RF.: 2 timer

Genbehandling v. 23°C/50% RF: Efter 8 timer

Luft/Underlag temp: Min +5°C - Max +25°C

Luftfugtighed: 40-80% RF (65% RF optimalt)

Påføring: Pensel, rulle, sprøjte

Fortynding: Vand. Max. 10 %

Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt tillukket original emballage.

MAL kode (1993): 00-3

VOC indhold: EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/c): 40 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 30 g/l VOC

Rev: Oktober 2022

**AkzoNobel**

Akzo Nobel Deco A/S, tlf. 32 69 80 00

Oplysninger og data i dette datablad er baseret på vores nuværende viden og på gældende lovgivning. Enhver brug af produktet til andet formål end det der er angivet i det tekniske datablad sker på brugerens eget ansvar, medmindre der inden brugen er indhentet skriftlig bekræftelse fra os om produktets egnethed til det angivne formål. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Læs altid sikkerhedsdatablade og det tekniske datablad på [www.sadolin.dk](http://www.sadolin.dk). Råd og udsagn om produktet givet fra os er ifølge vores viden korrekte, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller tilstanden af underlaget eller de mange faktorer der påvirker brug og påføring af produktet. Medmindre andet er skriftligt oplyst fra vores side, påtager vi os derfor intet ansvar for produktets ydeevne eller for tab eller skade forårsaget af brug af produktet. Alle produkter udbudt/leveret og teknisk rådgivning er genstand for vores almindelige salgsvilkår og -betingelser. Der tages forbehold for ændringer i dette datablad, som følge af ny viden og vores politik om løbende udvikling. Det er brugerens ansvar at kontrollere at dette datablad er det senest udsendte før produktet anvendes. AkzoNobel, Sadolin og the Flourish er varemærker tilhørende The AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009.