

# Sadolin Blocking Primer

Spærrende-, grund og færdigmaling i ét



## Produktbeskrivelse:

Sadolin Blocking Primer er en halvmat vandig spærrende-, grund- og færdigmaling i et og samme produkt.

## Anvendelse:

Anvendes indendørs på ubehandlet eller tidligere behandlet træ, for at mindske risikoen for misfarvning og gennemslag fra harpiks/knaster, gulnet træ m.m. Kan desuden isolere mod de fleste misfarvninger fra tusch, blæk, tørre vandskjolder, sod, nikotin, samt andre vandopløselige farvestoffer i træ. Sadolin Blocking Primer kan også anvendes til færdigmaling af fx. væg- og loftpaneler af træ.

## Behandling:

Underlaget skal være rent og tørt. Tilsudsede overflader, ældre ubehandlet træ, samt tidligere lakerede/malede overflader rengøres først med Sadolin Grundrens og overfladen efterskyles med rent vand. Hårde og blanke overflader matslibes inden behandling. Underlaget skal herefter være rent og gennemført inden behandlingen startes.

Sadolin Blocking Primer påføres i 1-2 lag afhængig af risikoen for gennemslag. Skal produktet anvendes som færdigmaling påføres yderligere et lag. Der bør altid påføres 2 gange på knaster og ubehandlet træ eller hvis overfladen er misfarvet. Hvis underlaget er stærkt misfarvet, kan det første lag grunder misfarves. Dette fikseres dog når det første lag er gennemført, så risikoen for yderligere gennemslag er minimal.

Sadolin Blocking Primer påføres med pensel, malarulle eller sprøjte og skal tørre mindst 5 timer mellem hver enkelt påføring. Den optimale spærrende effekt, opnås efter 16 timers tørretid mellem hver påføring.

OBS! Træ er et naturligt materiale, der varierer i kvalitet. Gennemslag fra knaster og harpiks kan derfor opstå efter en periode på trods af behandlingen. Vi anbefaler at svære knaster/gennemslag først isoleres med Sadolin Knastlak, inden behandling med Sadolin Blocking Primer.

## Sikkerhed og Miljø:

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest muligt materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for tilstrækkelig god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på [www.sadolin.dk](http://www.sadolin.dk).



## TEKNISKE DATA:

**Type:** Akryl  
**Anvendelse:** Inde  
**Glans:** Halvmat - 20  
**Rækkeevne:** 8-10 m<sup>2</sup>/liter. - Afhænger af underlagets struktur, indsugning og påføringsmetode  
**Tørretid v. 23°C/50% RF.:** 1 time  
**Overmalbar v. 23°C/50% RF:** Efter 5-16 timer  
**Luft/Underlag temp:** Min +5°C. - Max +25°C i luft og underlag  
**Luftfugtighed:** 40-80% RF (65% RF optimalt)  
**Påføring:** Pensel, rulle, sprøjte  
**Fortynding:** Vand. Bør ikke fortyndes da det reducerer den spærrende effekt  
**Farver/Baser:** Hvid  
**Emballage:** 1-, 2,5-, 10 L  
**Rengøring af værktøj:** Vand og sæbe  
**Opbevaring:** Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt tilsluttet original emballage.  
**MAL kode (1993):** 00-1  
**VOC Indhold:** EU grænseværdi (kat. A/g): 30 g/l (2010). indeholder max. 13 g/l VOC.

Rev: feb. 2023

**AkzoNobel**

Akzo Nobel Deco A/S, tlf. 32 69 80 00

Oplysninger og data i dette datablad er baseret på vores nuværende viden og på gældende lovgivning. Enhver brug af produktet til andet formål end det der er angivet i det tekniske datablad sker på brugerens eget ansvar, medmindre der inden brugen er indhentet skriftlig bekræftelse fra os om produktets egnethed til det angivne formål. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Læs altid sikkerhedsdatablade og det tekniske datablad på [www.sadolin.dk](http://www.sadolin.dk). Råd og udsagn om produktet givet fra os er ifølge vores viden korrekte, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller tilstanden af underlaget eller de mange faktorer der påvirker brug og påføring af produktet. Medmindre andet er skriftligt oplyst fra vores side, påtager vi os derfor intet ansvar for produktets ydeevne eller for tab eller skade forårsaget af brug af produktet. Alle produkter udbudt/leveret og teknisk rådgivning er genstand for vores almindelige salgsvilkår og -betingelser. Der tages forbehold for ændringer i dette datablad, som følge af ny viden og vores politik om løbende udvikling. Det er brugerens ansvar at kontrollere at dette datablad er det senest udsendte før produktet anvendes. AkzoNobel, Sadolin og the Flourish er varemærker tilhørende The AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009.