

Sadolin Grunder

Puds og Beton



Produktbeskrivelse:

Sadolin Grunder puds og beton er en alkalibestandig microdispersions plastgrunder med en fortrinlig indtrængningsevne på sugende, ikke-afsmittende overflader, som puds, beton, gips, eternit og andre mineralske underlag, indendørs og udendørs. Sadolin Grunder puds og beton sikrer optimal vedhæftning til efterfølgende malebehandling. Grunderen er tilsat blåt røbestof.

Behandling:

Underlaget skal være rent, gennemtørt og fast. Betonslam, formolier, voks og løst materiale afrenses. Begroninger behandles med egnet algerensmiddel.

Grunding:

Produktet omrøres før brug. Grunderen påføres overfladen til overfladen er mættet, men må ikke fremstå med blank film, d.v.s. grunderen skal suge ind. Er dette ikke sket efter max. 15 min., aftørres overskydende grunder fra overfladen.

Færdigmaling:

Der færdigmales normalt 2 gange med Sadolin væg- og loftmalinger.

Bemærkning:

Undlad at påføre produktet ved temperaturer under +5 °C eller ved høj relativ luftfugtighed (>80%). Påfør ikke produktet i direkte solskin eller ved udsigt til nedbør eller dugdannelse indenfor 2 timer efter påføring.

Sikkerhed og Miljø:

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest muligt materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for tilstrækkelig god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.sadolin.dk.



TEKNISKE DATA:

Type: Akryl Dispersion

Anvendelse: Inde og Ude

Rækkeevne: 8-10 m²/liter. - Afhænger af underlagets struktur, sugsevne og påføringsmetode

Tørretid v. 23°C/50% RF.: 1 time

Overmalbar v. 23°C/50% RF: Efter 2 timer

Luft/Underlag temp: Min +5°C - Max +25°C

Luftfugtighed: 40-80% RF (65% RF optimalt)

Påføring: Pensel, rulle

Fortynding: Vand. Max 20%

Farver/Baser: Blåtonet

Emballage: 2,5-, 10 L

Rengøring af værktøj: Vand og sæbe

Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt tillukket original emballage.

Holdbarhed:

MAL kode (1993): 00-1

VOC Indhold: EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/h): 30 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 10 g/l VOC

Rev: Marts 2023

AkzoNobel

Akzo Nobel Deco A/S, tlf. 32 69 80 00

Oplysninger og data i dette datablad er baseret på vores nuværende viden og på gældende lovgivning. Enhver brug af produktet til andet formål end det der er angivet i det tekniske datablad sker på brugerens eget ansvar, medmindre der inden brugen er indhentet skriftlig bekræftelse fra os om produktets egnethed til det angivne formål. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Læs altid sikkerhedsdatablade og det tekniske datablad på www.sadolin.dk. Råd og udsagn om produktet givet fra os er ifølge vores viden korrekte, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller tilstanden af underlaget eller de mange faktorer der påvirker brug og påføring af produktet. Medmindre andet er skriftligt oplyst fra vores side, påtager vi os derfor intet ansvar for produktets ydeevne eller for tab eller skade forårsaget af brug af produktet. Alle produkter udbudt/leveret og teknisk rådgivning er genstand for vores almindelige salgsvilkår og -betingelser. Der tages forbehold for ændringer i dette datablad, som følge af ny viden og vores politik om løbende udvikling. Det er brugerens ansvar at kontrollere at dette datablad er det senest udsendte før produktet anvendes. AkzoNobel, Sadolin og the Flourish er varemærker tilhørende The AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009.