

# Sadolin Vådsumsgrunder

Til væg og loft i vådrum



## Produktbeskrivelse

Sadolin vådrumsgrunder er en kombineret fugtstabil lim og grundmaling. Anvendes til limning, opsætning og grunding af vådrumsglasvæv i én og samme arbejdsgang.

## Behandling

Produktet skal omrøres grundigt før og under brug. Underlaget skal være rent, tørt og smittefrit, samt være fast og bæredygtigt for malebehandlingen.

Ubehandlet puds, beton, gipsplader og spartlede flader forlimes med Sadolin Vådsumsgrunder og vand, blandet i forholdet 1:1.

Stærkt sugende og porøse underlag grundes først med Sadolin Grunder - Puds og Beton, inden forlimning. Behandlede flader skal herefter gennemtørre minimum 5 timer inden videre behandling.

Tidligere malede flader afrenses for løstsiddende malingslag til fastsiddende bund. Smittende og tilsmudsede overflader vaskes til ren overflade. Benyt Sadolin grundrens følg doseringsvejledning

Blanke og hårde flader matslibes for vedhæftning. Kraftigt sugende og porøse underlag grundes først med Sadolin Grunder - Puds og Beton inden forlimning og opsætning af glasvæv. Lettere sugende overflader forlimes først med Sadolin Vådsumsgrunder fortyndet med vand i forholdet 1:1. Behandlede flader skal herefter tørre inden videre behandling.

Ujævnheder, samt mindre huller og revner spartles med cementpartelmasse eller Sadolin Vådsumsspartel. Større huller og revner udfyldes med cementspartelmasse.

## Opsætning af glasvæv

Sadolin Vådsumsgrunder påføres det forlimate underlag i et jævnt og fyldigt lag. Sadolin glasvæv opsættes herefter i den våde lim vådt-i-vådt, dvs. at glasvævet overrulles med Sadolin Vådsumsgrunder umiddelbart efter opsætningen. Behandlede flader skal herefter tørre inden videre behandling.

## Færdigmaling

Normalt 2 gange med Sadolin Vådsumsmaling (anvend ny malerulle til færdigmaling).

## Bemærkninger

Færdigmalede overflader skal tørre min. 5 døgn inden overfladen udsættes for vandpåvirkning. Anvend ikke produktet ved temperaturer under +5 °C.

## Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på [www.sadolin.dk](http://www.sadolin.dk) **AkzoNobel**



### TEKNISKE DATA

**Anvendelsesområde:** Indendørs

**Binder:** Akryl copolymerdispersion

**Rækkeevne:** 2-5 m<sup>2</sup>/liter gælder for opsætning plus grunding af væv.

**Tørretid v. 23°C/50% RF:** 2 timer

**Overmalbar v. 23°C/50% RF:** Efter 5 timer

**Påføring:** Pensel, rulle, sprøjte

**Fortynding:** Vand

**Farver/baser:** Grøntonet

**Emballage størrelser:** 10L

**Rengøring af værktøj:** Vand

**Opbevaring:** Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket original emballage.

**MAL kode:** (1993): 00-3

**VOC indhold:** EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/h): 100 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 70 g/l VOC

Rev: November 2020

Akzo Nobel Deco A/S, tlf. 32 69 80 00

Oplysninger og data i dette datablad er baseret på vores nuværende viden og på gældende lovgivning. Enhver brug af produktet til andet formål end det der er angivet i det tekniske datablad sker på brugerens eget ansvar, medmindre der inden brugen er indhentet skriftlig bekræftelse fra os om produktets egnethed til det angivne formål. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Læs altid sikkerhedsdatablade og det tekniske datablad på [www.sadolin.dk](http://www.sadolin.dk). Råd og udsagn om produktet givet fra os er ifølge vores viden korrekte, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller tilstanden af underlaget eller de mange faktorer der påvirker brug og påføring af produktet. Medmindre andet er skriftligt oplyst fra vores side, påtager vi os derfor intet ansvar for produktets ydeevne eller for tab eller skade forårsaget af brug af produktet. Alle produkter udbudt/leveret og teknisk rådgivning er genstand for vores almindelige salgsvilkår og -betingelser. Der tages forbehold for ændringer i dette datablad, som følge af ny viden og vores politik om løbende udvikling. Det er brugerens ansvar at kontrollere at dette datablad er det senest udsendte før produktet anvendes. AkzoNobel, Sadolin og the Flourish er varemærker tilhørende The AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009.