

Sadolin Vægmalning Halvmat 20

Til køkken og entre



Produktbeskrivelse

Sadolin Vægmalning - Halvmat er en vandfortyndbar plastvægmalning af høj kvalitet, som giver dine vægge en smuk halvmat overflade, der er ekstra slidstærk og vaskbar. Anvendes til maling af puds, beton, letbeton, gips- og lignende byggeplader, glasvæv, m.m.

Behandling:

Produktet omrøres grundigt før og under brug.

Generelle krav til overfladen inden malebehandling:

Overfladen skal være ren, tør og smittefri, samt være fast og bæredygtig for en malebehandling.

Ubehandlede overflader:

Puds, beton, gipsplader- og lignende byggeplader spartles ved behov og grundes med Sadolin Grunder - Puds og Beton eller med Sadolin Grundmalning til Væg og Loft. Der færdigmales normalt 2 gange med Sadolin Vægmalning - halvmat.

Tidligere malede overflader:

Tilsmudsede overflader rengøres med Sadolin Grundrens. Løse og dårligt hæftende malinglag afrenses. Blanke og hårde overflader matslibes for at opnå tilfredsstillende vedhæftning. Dårligt afbundne underlag som limfarve eller kalkbund afrenses og vaskes til overfladen er ren, fast og smittefri. Overflader der er stærkt sugende grundes med Sadolin Grunder - Puds og Beton inden videre behandling. Der færdigmales normalt 1-2 gange med Sadolin Vægmalning - halvmat. Undlad at male ved temperaturer under +5 °C.

Sikkerhed og Miljø:

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest muligt materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning.

Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.sadolin.dk



Tekniske Data

Anvendelsesområde: Indendørs

Binder: PVA

Glans: 20 - Halvmat

Rækkeevne: 8-10 m²/liter. Afhænger af underlagets struktur, sugsevne og påføringsmetode

Tørretid v. 23°C/50% RF: 1 time

Genmalingstør v. 23°C/50% RF: Efter 2 timer

Påføring: Pensel, rulle, sprøjte

Fortynding: Vand. Max. 10 %

Farver/baser: Base White, Base Clear

Emballage størrelse: 1-, 2,5-, 5-, 10 L

Rengøring af værktøj: Vand

Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt tillukket original emballage.

MAL kode: (1993): 00-1

Miljømærkning: Svanen, Licens Nr. 3096 0003, EU

Blomsten, Licens Nr. SE/044/001

VOC Indhold: EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/a): 30 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 2 g/l VOC.

Rev: April 2021

AkzoNobel

Akzo Nobel Deco A/S, tlf. 32 69 80 00

Oplysninger og data i dette datablad er baseret på vores nuværende viden og på gældende lovgivning. Enhver brug af produktet til andet formål end det der er angivet i det tekniske datablad sker på brugerens eget ansvar, medmindre der inden brugen er indhentet skriftlig bekræftelse fra os om produktets egnethed til det angivne formål. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Læs altid sikkerhedsdatablade og det tekniske datablad på www.sadolin.dk. Råd og udsagn om produktet givet fra os er ifølge vores viden korrekte, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller tilstanden af underlaget eller de mange faktorer der påvirker brug og påføring af produktet. Medmindre andet er skriftligt oplyst fra vores side, påtager vi os derfor intet ansvar for produktets ydeevne eller for tab eller skade forårsaget af brug af produktet. Alle produkter udbudt/leveret og teknisk rådgivning er genstand for vores almindelige salgsvilkår og -betingelser. Der tages forbehold for ændringer i dette datablad, som følge af ny viden og vores politik om løbende udvikling. Det er brugerens ansvar at kontrollere at dette datablad er det senest udsendte før produktet anvendes. AkzoNobel, Sadolin og the Flourish er varemærker tilhørende The AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009.