

Sadolin Akrylspartel

Juni 2013

Produktbeskrivelse

Sadolin Akrylspartel er en spartelmasse af høj kvalitet, som giver en flot og glat overflade til dit træværk.

Anvendes til pletspartling og bredspartling af træværk og trævægge indendørs. Kan uden forudgående grundning anvendes på tidligere malede overflader.

Behandling

Produktet er brugsklart fra tube eller spand.

Generelle krav til overfladen inden behandling:

Underlaget skal være rent, tørt og støvfrit, samt være fast og bæredygtigt for spartling.

Nyt træ

Grundmales med Sadolin Grunder Træ før spartling med Sadolin Akrylspartelmasse.

Tidligere malede flader

Løstsiddende malinglag afrenses. Tilsmudsede flader rengøres med Sadolin Grundrens. Malede, blanke eller hårde overflader matslibes for at opnå tilfredsstillende vedhæftning. Pletvise områder med rent træ eller stærkt sugende overflader grundes med Sadolin Grunder Træ inden spartling med Sadolin Akrylspartelmasse.

Undlad at spartle hvis overfladetemperaturen er under +5 °C.

Sikkerhed

Anvend tætsluttende beskyttelsesbriller og støvfiltermaske ved slibning af spartlede overflader. For mere information, se Sikkerhedsdatablad på www.sadolin.dk



Tekniske Data

Anvendelsesområde: Indendørs

Rækkeevne: Ca. 1-2 m²/liter. Afhænger af underlagets struktur, sugsevne og påført lagtykkelse

Tørretid v. 23°C/50% RF: Ca. 4-6 timer - Afhænger af påført lagtykkelse, temperatur og luffugtighed

Fyldeevne: Max 0,10 mm

Påføring: Stålspartel

Farve: Hvid

Emballage størrelse: 0,5 og 2,5l

Rengøring af værktøj: Vand

Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt tillukket original emballage.

MAL kode: (1993): 00-1

Sikkerhed: Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn.



Akzo Nobel Deco A/S • Holmbladsgade 70 • 2300 København S • Tel. 32 69 80 00

De nævnte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler forbrugeren, at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information. Der tages forbehold for trykfejl.