

Sadolin Facademaling Plus

Januar 2015

Produktbeskrivelse

Sadolin Facademaling Plus er en mat, diffusionsåben, vejrbestandig og vandafvisende facademaling, der er velegnet til alle typer af mineralske overflader, som puds, beton, cementfiberplader, etc., samt til overflader der tidligere er malet med mineralske malinger (f.eks. silikat, cementpulvermaling).

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt bæredygtigt for en malebehandling. Ubehandlet puds, beton, porebeton skal være fast, sammenhængende og gennemført (ensartet hvidtørt).

Ubehandlet, ikke smittende puds, beton, porebeton, cementfiberplader og teglsten grundes med Sadolin Grunder - Puds Og Beton.

Slutbehandling: Normalt 2 gange med Sadolin Facademaling Plus.

Tidligere malede flader afrenses for løstsiddende malinglag. Tilsnudsede flader rengøres med Sadolin Grundrens. Begroninger fjernes med Sadolin Husrens eller BioClean og eftervaskes grundigt med Sadolin Grundrens.

Blanke flader matslibes til ensartet ruhed. Blanke flader matslibes.

Kalk nedvaskes til smittefri bund. Sugende, ikke alkaliske, underlag med uvæsentlig afsmitning grundes med Sadolin Grunder - Smittende Flader.

Mindre huller og revner spartles med en cementspartelmasse.

Reparationer pletgrundes med Sadolin Grunder - Puds Og Beton

Herefter pletmales med slutprodukt fortyndet ca. 10 % med vand.

Slutbehandling: Normalt 2 gange med Sadolin Facademaling Plus.

Bemærkning

Teglstensfacader der skal malebehandles, skal være værelse min. 2 år gamle og opmuret med fyldt fuge eller sækkeskuret flade.

Udendørs malearbejde:

Mal ikke i direkte solskin eller ved udsigt til nedbør eller dugdannelse indenfor 4 timer efter påføring. Mal ikke under +5°C. Den relative luftfugtighed må maksimalt være 80% under påføring og i produktets tørreperiode.

Sikkerhed og miljø

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt. Fjern mest mulig maling fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning.

Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn.



Tekniske Data

Type: Acryldispersion

Anvendelsesområde: Udendørs

Glans: 6 - mat

Rækkeevne: 6-8 m²/liter.

Tørretid v. 23°C/50% RF: 2 timer

Genmalingstør v. 23°C/50% RF: Efter 12 timer

Tørstofindhold: Vægt %: 53. Vol %: 38

Vaskbarhed: Klasse 2 iht. EN13300

Temperaturforhold ved påføring: Min +5°C. - Max +25°C i luft og underlag

Luftfugtighed RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Påføring: Pensel, rulle, sprøjte

Fortynding: Vand. Max. 10 %

Standard Farver/Baser: Hvid/Base White, Base, Medium, Base Clear.

Emballage størrelse: 2,5-, 10 L

Rengøring af værktøj: Vand

Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket original emballage.

MAL kode: (1993): 00-1

VOC Indhold: (kat. A/a): 30 g/l (2010). Indhold: max. 1 g/l VOC

Denne deklaration gælder for hvid kulør. For andre kulører kan værdierne variere.



Akzo Nobel Deco A/S • Amerikavej 15 • 1756 København V • Tel. 32 69 80 00

De nævnte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler forbrugeren, at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information. Der tages forbehold for trykfejl.