

# Sadolin Jern & Metalmaling

## Alkydmaling

Juni 2013

### Produktbeskrivelse

Sadolin Jern og Metalmaling er en blank rustbeskyttende dækning, der anvendes til færdigmaling af rustbeskyttet jern og metal. Giver en robust og vejrbestandig overflade, der tåler midlertidig påvirkning af olie, benzin, svage syrer og rengøringsmidler. Tåler ikke bremsevæske. Er varmebestandig op til +130 °C.

### Brugsanvisning

Malingen omrøres grundigt inden brug.

Overfladen skal være ren, tør inden malebehandling.

Jern og metal afrenses for rust, glødeskal, fedt, olie, snavs og lignende forureninger. Forzinket stål vaskes/bearbejdes med en 2% salpetersyreopløsning og eftervaskes med rent vand.

Rent jern affedtes med celluloseforynder eller rensebenzin.

Jern og forzinket stål grundmales med minimum 2 gange Sadolin Rustgrunder inden færdigmaling. Der færdigmales 2 gange med Sadolin Jern og Metalmaling.

Tidligere malede flader skal afrenses for løstsiddende malinglag. Tilsmudsede flader rengøres med Sadolin Grundrens. Blanke og hårde overflader matslibes for at opnå tilfredsstillende vedhæftning. Eventuelt bart jern pletgrundes minimum 2 gange Sadolin Rustgrunder inden færdigmaling. Der færdigmales 1-2 gange med Sadolin Jern og Metalmaling.

### Bemærkning

Ved maling indendørs skal der sørges for nødvendig udluftning og ventilation. Påfør ikke produktet i direkte solskin eller ved udsigt til nedbør eller dugdannelse indenfor 2 timer efter påføring. Mal ikke under +10°C. Den relative luftfugtighed må maksimalt være 80% under påføring og i produktets tørretidsperiode.

### Sikkerhed og miljø

Brug egnede værnemidler til beskyttelse af øjne og hud under anvendelsen. For mere information se Sikkerhedsdatablad for produktet på [www.Sadolin.dk](http://www.Sadolin.dk).

Tom emballage, flydende malingrester og rengøringsvæsker må ikke hældes i afløbet eller kloakken, men skal afleveres til den lokale miljøstation for destruktion.



### Tekniske Data

**Anvendelsesområde:** Indendørs og udendørs

**Binder:** Alkyd

**Glans:** 70 - blank

**Rækkeevne:** 6-8 m<sup>2</sup>/liter.

**Tørretid v. 23°C/50% RF:** 2 timer

**Genmalingstør v. 23°C/50% RF:** Efter 12 timer

**Påføring:** Pensel, rulle, sprøjte

**Fortynding:** Mineralisk terpentin. Max. 10 %

**Farver/baser:** BW Hvid, BM, BC, Sort

**Emballage størrelse:** 0,5-, 1-, 2,5 L

**Rengøring af værktøj:** Penselrens

**Opbevaring:** Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt tillukket original emballage.

**MAL kode:** (1993): 2-1

**VOC Indhold:** EU grænseværdi for dette produkt (kat. A1): 500 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 450 g/l VOC

**Sikkerhed:** Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn.



Akzo Nobel Deco A/S • Holmbladsgade 70 • 2300 København S • Tel. 32 69 80 00

*De nævnte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler forbrugeren, at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information. Der tages forbehold for trykfejl.*