

# Sadolin Loftmaling Spærrende

## Alkydloftmaling

Juni 2013

### Produktbeskrivelse

Sadolin Spærrende Alkyd Loftmaling er en helmat alkydbaseret loftmaling til maling af lofter indendørs på puds, beton, letbeton, gips- og lignende byggeplader, glasvæv, mv.

Sadolin Spærrende Alkyd Loftmaling er specielt velegnet til maling af lofter, der er kraftigt misfarvede af nikotin, vandskjolder, brandskader, m.m. Er også velegnet til maling af spånplader og lignende træbyggeplader, hvor der kan være risiko for misfarvende gennemslag. Sadolin Spærrende Alkyd Loftmaling giver en flot, helmat overflade, der tåler aftørring.

### Brugsanvisning

Produktet omrøres grundigt før og under brug.

Generelle krav til overfladen inden malebehandling:  
Overfladen skal være ren, tør og smittefri, samt være fast og bæredygtig for en malebehandling.

Ubehandlede overflader:

Puds, beton, gipsplader- og lignende byggeplader spartles ved behov og grundes med Sadolin Grunder - Puds og beton. Der færdigmales normalt 2 gange med Sadolin Spærrende Alkyd Loftmaling.

Tidligere malede overflader:

Tilsmudsede overflader rengøres med Sadolin Grundrens. Løse og dårligt hæftende malinglag afrenses. Blanke og hårde overflader matslibes for at opnå tilfredsstillende vedhæftning. Dårligt afbundne underlag som limfarve eller kalkbund afrenses og vaskes til overfladen er ren, fast og smittefri. Overflader der er stærkt sugende grundes med Sadolin Grunder - Puds og Beton inden videre behandling. Der færdigmales normalt 1-2 gange med Sadolin Spærrende Alkyd Loftmaling.

Undlad at male ved temperaturer under +5 °C.

### Sikkerhed og miljø:

Brug egnede værnemidler til beskyttelse af øjne og hud under anvendelsen. For mere information se Sikkerhedsdatablad for produktet på [www.Sadolin.dk](http://www.Sadolin.dk).

Tom emballage, flydende malingrester og rengøringsvæsker må ikke hældes i afløbet eller kloakken, men skal afleveres til den lokale miljøstation for destruktions.



### Tekniske Data

**Anvendelsesområde:** Indendørs  
**Binder:** Alkyd  
**Glans:** 3 - helmat  
**Rækkeevne:** 6-8 m<sup>2</sup>/liter.  
**Tørretid v. 23°C/50% RF:** 2 timer  
**Genmalingstør v. 23°C/50% RF:** Efter 16 timer  
**Påføring:** Pensel, rulle, sprøjte  
**Fortynding:** Mineralisk terpentin. Max. 10 %  
**Farver/baser:** Hvid  
**Emballage størrelse:** 1-, 5-, 10 L  
**Rengøring af værktøj:** Penselrens  
**Opbevaring:** Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt tillukket original emballage.  
**MAL kode:** (1993): 2-1  
**VOC Indhold:** EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/g): 350 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 349 g/l VOC

**Sikkerhed:** Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn.



Akzo Nobel Deco A/S • Holmbladsgade 70 • 2300 København S • Tel. 32 69 80 00

*De nævnte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler forbrugeren, at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information. Der tages forbehold for trykfejl.*