

Sadolin Tagmaling

Juli 2013

Produktbeskrivelse

Tagmaling er en halvmat, diffusionsåben plastalkyd emulsionsmaling, der giver en særdeles robust og vejrmotstandsdygtig overflade. Tagmaling er specielt udviklet til maling af eternittage (fibercement), beton-tagsten, skifereternit og tegl (ikke glaserede), ubehandlede samt tidligere behandlede.

Behandling:

Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt, samt fri for begroninger som mos, alger m.m. Tagpladerne afrensnes grundigt for støv, snavs, forvitret materiale og evt. løstsiddende malinglag. Belægninger afrensnes med Sadolin Bio Clean. Afrensningen kan foregå ved skrabning og børstning (ikke stålbørste), kombineret med skylning med rent vand. Hele taget afvaskes med Sadolin Grundrens og efterskylles omhyggeligt med rent vand. Når taget er rengjort og tørt, prøv da at gnide kraftigt forskellige steder med en mørk klud. Forekommer der kraftig afsmitning, gentages afrensningen til overfladen er ren og smittefri.

Grundning:

Ubehandlede plader og stærkt sugende flader grundes med Sadolin Grunder – Puds og beton. Er der foretaget maskinel afrensning (med godkendt rensedyr), grundes der med Tagmaling, fortyndet med 10 % med vand.

Færdigmaling

Tagmaling påføres min. 2 gange til dækkende og ensartet glat overflade. Specielt kanter males omhyggeligt, evt. en gang før færdigmaling.

OBS! Undlad at påføre produktet ved temperaturer under +5 °C eller over 25 °C eller ved høj relativ luftfugtighed (>80%). Påfør ikke produktet på opvarmede flader eller i direkte solskin eller ved udsigt til nedbør eller dugdannelse indenfor 6 timer efter påføring.



Tekniske Data

Anvendelsesområde: Udendørs
Binder: Akryl/alkyd emulsion
Glans: 20 - halvmat
Rækkeevne: 4-5 m²/liter.
Tørretid v. 23°C/50% RF: 2 timer
Genmalingstør v. 23°C/50% RF: Efter 8 timer
Luft/Underlag temp: Min +5°C Max +25°C
Luftfugtighed RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Påføring: Pensel, rulle, sprøjte
Fortynding: Vand. Max. 10 %
Farver: Sort
Emballage størrelse: 10 L
Rengøring af værktøj: Vand
Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket original emballage.
MAL kode: (1993): 00-3
VOC Indhold: EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/c): 40 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 30 g/l VOC

SIKKERHED: Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn.



Akzo Nobel Deco A/S • Holmbladsgade 70 • 2300 København S • Tel. 32 69 80 00

De nævnte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler forbrugeren, at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information. Der tages forbehold for trykfejl.