

Sadolin Træ og Metal V Super Helmat

Til indendørs træværk

Juni 2013

Produktbeskrivelse

Sadolin Træ og Metal V Super er en helmat, polyuretanforstærket acrylplastemalje af høj kvalitet med ekstrem god sammenflydning, samt høj overfladestyrke og ridsefasthed.

Anvendes til maling af indendørs træværk som døre, karme, paneler m.m., samt på rustbeskyttet jern og metal. Produktets høje overfladestyrke gør den særlig velegnet til maling af fx køkkenlåger og indvendig i køkkenskabe.

Behandling

Produktet omrøres grundigt før og under brug.
Generelle krav til overfladen inden malebehandling:
Overfladen skal være ren, tør og smittefri, samt bæredygtig for en malebehandling.

Træ, ubehandlet:

Træet skal være tørt. Støv og snavs fjernes. Knaster og harpiksholdige områder affejes med cellulosefortynder og pletlakeres med Sadolin Knastlak for at hindre gennemslag. Huller, revner og ujævnheder spartles med Sadolin Akrylspartelmasse og slibes herefter jævnt.. Sadolin Grunder Træ påføres herefter 1-2 gange til der er opnået fuld dækning. For bedste resultat mellemslibes mellem lagene med fint slibepapir korn 180 - 240. Der færdigmales 2 gange med Sadolin Træ og Metal V Super Helmat.

Træ, tidligere behandlet:

Løs og dårligt hæftende maling/lak afrenses. Tilsmudsede overflader rengøres med Sadolin Grundrens. Evt. blanke overflader matslibes med fint slibepapir. Huller, revner og ujævnheder spartles med Sadolin Akrylspartelmasse og slibes her-

efter jævnt. Sadolin Grunder Træ påføres herefter 1-2 gange. Der mellemslibes mellem lagene med fint slibepapir korn 180 - 240. Der færdigmales 2 gange med Sadolin Træ og Metal V Super Helmat.

Jern og metal

Jern og metal afrenses for rust, glødeskal, fedt, olie, snavs og lignende forureninger. Forzinket stål vaskes og bearbejdes med en 2% salpetersyreopløsning. Overfladen efterskylles herefter grundigt med rent vand. Fremstår overfladen blank, skal den matslibes. Rent jern affejes med cellulosefortynder eller rensebenzin. Jern og forzinket stål grundmales med minimum 2 gange Sadolin Rustgrunder inden færdigmaling. Der færdigmales normalt 2 gange med Sadolin Træ og Metal V Super Helmat.

Tidligere malede flader skal afrenses for løstsiddende malinglag. Tilsmudsede flader rengøres med Sadolin Grundrens. Blanke og hårde overflader matslibes for at opnå tilfredsstillende vedhæftning. Eventuelt bart jern pletgrundes minimum 2 gange Sadolin Rustgrunder inden færdigmaling. Der færdigmales 1-2 gange med Sadolin Træ og Metal V Super Helmat.

Undlad at male ved temperaturer under +5 °C.

Bemærk: Sadolin Træ og Metal V Super Helmat opnår først sin korrekte overfladeglans efter ca. 2-3 uger hærdning.



Tekniske Data

Anvendelsesområde: Indendørs
Binder: Acryldispersion
Glans: 5 - helmat
Rækkeevne: 10 m²/liter.
Tørretid v. 23°C/50% RF: 4 timer
Genmalingstør v. 23°C/50% RF: Efter 16 timer
Luft/Underlag temp: Min +10°C Max +25°C
Luftfugtighed RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Påføring: Pensel, rulle, sprøjte
Fortynding: Vand. Max. 10 %
Farver/baser: Hvid BW, BM, BC
Emballage størrelse: 1-, 2,5 L
Rengøring af værktøj: Vand
Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt tilsluttet original emballage.
MAL kode: (1993): 00-3
VOC Indhold: EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/g): 130 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 99 g/l VOC

Sikkerhed: Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn.



Akzo Nobel Deco A/S • Holmbladsgade 70 • 2300 København S • Tel. 32 69 80 00

De nævnte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler forbrugeren, at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information. Der tages forbehold for trykfejl.