

Sadolin Vådromsmaling

Til vægge og lofter i vådrum

Marts 2016

Produktbeskrivelse

Sadolin Vådromsmaling er en halvblank acrylplastvægsmaling, som giver en særdeles robust og vaskbar overflade, der tåler fugt- og vandpåvirkning. Sadolin Vådromsmaling anvendes til maling af puds, beton, vådrumsgipsplader, cementfiberplader og lignende vandfaste pladetyper, glasvæv m.m.

Brugsanvisning

Omrøres grundigt før og under brug.

Behandling:

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt bæredygtigt for en malebehandling.

Ved opsætning af glasvæv anvendes først Sadolin Vådromsgrunder til både opsætning og efterfølgende grunding af glasvæv. Herefter færdigmales der normalt 2 gange med Sadolin Vådromsmaling.

Ubehandlet puds, beton, vådrumsgipsplader og spartlede flader forlimes med Sadolin Vådromsgrunder, fortyndet med vand i forholdet 1:1. Stærkt sugende underlag grundes først med Sadolin Grunder - Puds og Beton inden forlimning. Behandlede flader skal tørre inden videre behandling.

Tidligere malede flader skal afrenses for løstsiddende malinglag. Tilsmudsede flader rengøres med Sadolin Grundrens. Blanke og hårde overflader matslibes for at opnå tilfredsstillende vedhæftning. Dårligt afbundne underlag som limfarve eller kalkbund afrenses og vaskes til overfladen er ren, fast og smittefri. Overflader der er kraftigt sugende grundes først med Sadolin Grunder - Puds og Beton. Lettere sugende overflader forlimes med Sadolin Vådromsgrunder fortyndet med vand i forholdet 1:1. Behandlede flader skal herefter tørre inden videre behandling.

Ujævnheder, samt mindre huller og revner spartles med cementspartel eller Sadolin Vådromsspartel. Større huller og revner udfyldes med bedst med cementspartelmasse.

Færdigmal 2 gange med Sadolin Vådromsmaling.

Bemærkninger

Færdigmalede overflader skal tørre min. 5 døgn inden overfladen udsættes for vandpåvirkning. Anvend ikke produktet ved temperaturer under +5 °C.



Tekniske Data

Anvendelsesområde: Indendørs

Binder: Akryldispersion

Glans: 30 - halvblank

Rækkeevne: 6-8 m²/liter.

Tørretid v. 23°C/50% RF: 2 timer

Genmalingstør v. 23°C/50% RF: Efter 5 timer

Påføring: Pensel, rulle, sprøjte

Fortynding: Vand. Max. 10 %

Farver/baser: BW Hvid, BM, BC

Emballage størrelse: 1-, 2,5-, 10 L

Rengøring af værktøj: Vand

Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt tillukket original emballage.

MAL kode: (1993): 00-1

VOC Indhold: EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/b): 100 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 10 g/l VOC

Sikkerhed: Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller rog. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn.



Akzo Nobel Deco A/S • Amerikavej 15 • 1756 København V • Tel. 32 69 80 00

De nævnte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler forbrugeren, at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information. Der tages forbehold for trykfejl.