

# Sadolin Vægmaling halvmat

## Til stuer og opholdsrum

Juni 2013

### Produktbeskrivelse

Sadolin Vægmaling - Halvmat er en vandfortyndbar plastvægmaling af høj kvalitet, som giver dine vægge en smuk halvmat overflade, der er ekstra slidstærk og vaskbar. Anvendes til maling af puds, beton, letbeton, gips- og lignende byggeplader, glasvæv, m.m.

### Brugsvejledning

Produktet omrøres grundigt før og under brug.

Generelle krav til overfladen inden malebehandling:  
Overfladen skal være ren, tør og smittefri, samt være fast og bæredygtig for en malebehandling.

Ubehandlede overflader:

Puds, beton, gipsplader- og lignende byggeplader spartles ved behov og grundes med Sadolin Grunder - Puds og beton. Der færdigmales normalt 2 gange med Sadolin Vægmaling - Halvmat.

Tidligere malede overflader:

Tilsmudsede overflader rengøres med Sadolin Grundrens. Løse og dårligt hæftende malinglag afrenses. Blanke og hårde overflader matslibes for at opnå tilfredstillende vedhæftning. Dårligt afbundne underlag som limfarve eller kalkbund afrenses og vaskes til overfladen er ren, fast og smittefri. Overflader der er stærkt sugende grundes med Sadolin Grunder - Puds og Beton inden videre behandling. Der færdigmales normalt 1-2 gange med Sadolin Vægmaling - Halvmat.

Undlad at male ved temperaturer under +5 °C.



### Tekniske Data

**Anvendelsesområde:** Indendørs  
**Binder:** Copolymer  
**Glans:** 20 - halvmat  
**Rækkeevne:** 6-8 m<sup>2</sup>/liter.  
**Tørretid v. 23°C/50% RF:** 1 time  
**Genmalingstør v. 23°C/50% RF:** Efter 2 timer  
**Påføring:** Pensel, rulle, sprøjte  
**Fortynding:** Vand. Max. 10 %  
**Farver/baser:** BW Hvid, BM, BC  
**Emballage størrelse:** 1-, 2,5-, 5-, 10 L  
**Rengøring af værktøj:** Vand  
**Opbevaring:** Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt tillukket original emballage.  
**MAL kode:** (1993): 00-1  
**Miljømærkning:** Svanen, Licens Nr. 396-003, EU Blomsten, Licens Nr. SE/7/001  
**VOC Indhold:** EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/a): 30 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 2 g/l VOC

**Sikkerhed:** Ved silbning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn.



Akzo Nobel Deco A/S • Holmbladsgade 70 • 2300 København S • Tel. 32 69 80 00

*De nævnte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler forbrugeren, at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information. Der tages forbehold for trykfejl.*